

試験報告書


依頼者 株式会社 春日 殿
品名 皮革 1点
試験項目 抗菌性

平成24年 5月 9日付けで当所に提出された試料の
試験結果は、下記のとおりです。

平成24年 5月25日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号
一般財団法人 **カケンテストセンター**
大阪事業所 生物テストラボ
Tel (06)-6441-0399 Fax (06)-6441-6803
(旧 財団法人 日本化学繊維検査協会)



記

試験結果

試料*		18時間培養後の生菌数
<u>キョンセーム</u>	原品	$<2.0 \times 10^1$
綿標準白布	(接種直後)	7.9×10^3
綿標準白布	(18時間後)	8.2×10^5

試験方法: 菌濃度約 10^4 cfu/mL の試験菌懸濁液 0.2mL を接種し、嫌気条件下で 37°C, 18 時間培養した。その後、JIS L1902、菌液吸収法と同様の方法で試験片中の供試菌の洗い出しと計数を行った。

供試菌: アクネ菌・*Propionibacterium acnes* JCM 6425

試料

貼付省略

以上